

Druckfestigkeit

	Rohdichten (kg/dm ³)	Druckfestigkeit (N/mm ²)
Lehmsteine	1,9 – 2,2	2-4
Stampflehm		
Mit Kies	2,0-2,2	3-5
Mit Stroh	1,7-2,0	2-3