

## Lehmdecorputz

Anwendung	Lehmdecorputz ist ein dünnlagige Endbeschichtung für die kreative Innenraumgestaltung.
Eigenschaften	Lehm-Edelputz ist eine trockene, maschinengängige Fertigmischung nach Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und geruchsbindend. Eine
Zusammensetzung	Farbige Lehme und Tone, gemischt-körnige farbige Sande und Quarze, Körnung bis ca. 1 mm.
Lagerung	Bei trockener Lagerung kann der Edelputz unbegrenzt aufbewahrt werden.
Putzgrund	Der Putzgrund muss trocken, fest, sauber, frei von filmbildenden Trennmitteln und ausreichend rau (griffig) sein. Eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrundes ist dringend notwendig. Stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe, sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten und alle nicht putzfähigen Flächen müssen mit der Putzgrundierung versehen werden.
Verbrauch	je nach Oberflächengestaltung einlagig ca. 1 kg – 1,5 kg/ m <sup>2</sup> Auftrag ca. 1 mm bei mehr als 2 mm Schichtstärke kann es zu Rissbildungen kommen.
Wasser	ca. 300-350 ml/ kg mit dem Quril anrühren
Verarbeitung	Die angerührte Mischung sollte eine Quellzeit von 15 Min.haben
Zuschlagsstoffe	Der Lehmdecorputz lässt kreative Oberflächengestaltungen zu. Als individuelle Gestaltungsmöglichkeit gibt es optisch reizvolle Zuschlagsstoffe, Stroh, Faser, Steine. Diese werden separat zugegeben.
Verarbeitung	Die Mörtelmasse wird mit der Venezianischen- Glätter gleichmäßig in einer Schichtstärke von max. 2 mm aufgezogen. (Sauberes Werkzeug). Die Oberfläche wird glatt abgezogen, sobald der Lehmputz lederhart angetrocknet ist wird er durchgerieben. Dies ist, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, nach einigen Stunden erreicht. Ist der Putz vollständig getrocknet ist, wird die Oberfläche mit einer Sprühflasche angefeuchtet. Mit einem groben Schwammreibebrett werden die nicht gebundenen Feinpartikel abgenommen. Die schimmernden Effekte des Putzes werden dadurch sichtbar und die Abriebfestigkeit wird erhöht.
Trocknung	Die Lehmputze härten nicht chemisch aus, dadurch kann der angerührte Lehmdecorputz abgedeckt mehrere Tage gelagert werden. Es können jedoch farbliche Veränderungen eintreten. Die Bearbeitungsdauer kann durch Anfeuchten bis zur Erreichung der gewünschten Oberfläche mehrfach verlängert werden.
Hinweis	Farbige Lehmdecorputze bestehen aus natürlichen Rohstoffen die Farbtonabweichungen aufweisen können. Der endgültige Farbton ist erst nach der völligen Durchtrocknung des Putzes und dem Herausarbeiten der Effekte sichtbar. Durch Lichteinflüsse und unterschiedlich Bearbeitungstechniken kann die Farbwirkung stark variieren. Lösliche Inhaltsstoffe nicht gesperrter Untergründe können durchschlagen.
Vertrieb	Götz Baustoff- und Renovierungszentrum ehemalige Ziegelei Hauptstr. 73 96182 Reckendorf Tel. 09544/6785