

Leichtlehmmauermörtel

- Anwendung: Mauermörtel für Leichtlehmsteine und Fachwerklehmsteine zur Ausfachung von Fachwerk und Holzständern.
- Bestandteile: Lößlehme, ausgesiebtetes Nadelholzsägemehl (Frischholz)
- Lieferform: 14 kg/Sack auf Europaletten a 48 Sack oder Big Bag a 670 kg
- Verbrauch: 1 Sack ergibt 13 Liter Nassmörtel
1 Big Bag ergibt 600 Liter Nassmörtel
- Aufbereitung: mit handelsüblichen Mischern oder von Hand unter Zugabe von Wasser
- Verarbeitung: Leichtlehmörtel wird nach den Regeln des Mauerhandwerkes verarbeitet. Zum Anmischen wird nur noch sauberes Wasser benötigt. Bei anschließender dickerer Putzschicht sind die Mörtelfugen 0,5 mm auszukratzen. Die Farbe des Mörtels kann von der Farbe der Lehmsteine abweichen.
- Lagerung: Die Säcke sind im Trockenen zu lagern. Big Bag im Freien abdecken.
- Besonderer Hinweis: Ein Einhaltung der allgemeinen Regeln der Bautechnik VOB Teil C DIN 18350 und DIN 18550 ist zu beachten. Das Beimischen von Fremdstoffen ist nicht zulässig. Das Arbeitsblatt dient als Information und Beratung
Ihm sind die neusten Erkenntnisse und die „Lehmbau Regeln“ des Dachverbandes Lehm e.V. ISBN 3-528-02558-1 zugrunde gelegt. Rechtsverbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall ist der Architekt oder der Fachberater anzusprechen.
- Bezug: Götz Baustoff- und Renovierungszentrum ehemalige Ziegelei, Hauptstr. 73,
96182 Reckendorf Tel. 09544/6785 Fax. 09544/834
E.mail. Ziegelei.Goetz@t-online.de