TerraForma

Strohlehmmasse

Eigenschaft:	Strohlehmmasse ist eine fette Fertigmischung nach den Lehmbau-Regeln. Die Mischung wird als Lehmbewurf für Flechtwerk und als Deckenfüllung verwendet
Zusammensetzung	Lehm gebrochen, gemischt-körniger gewaschener Sand 0-2 mm und Stroh z cm. Rohdichte 1200 kg/m³
Lieferform	In Big Bag 1 m³, erdfeucht
Lagerung	Trocken lagern abgedeckt aus kurzfristig im Freien. Erdfeuchter Stroh-Lehmmasse soll mind. 3 Monate nach Lieferung verarbeitet werden.
Ergiebigkeit	1 m³ Strohlehmasse ergibt 0,75 m³ fertigen Strohlehm
Anwendung	Strohlehmmasse wird zur Fachwerksanierung alter Ausfachungen oder zur Neuausfachung auf traditioneller Weise verwendet. Bei Verwendung von Strohlehm für die traditionelle Ausfachung mit Weideruten wird die Mischung zuerst einseitig von der Außenseite auf Das Flechtwerk aufgebracht. Die Masse wird so weit durch das Flechtwerk gedrückt, dass sich diese auf der Innenseite um die Weidenruten legt. Der zweite Arbeitsgang erfolgt je nach Witterung 1-2 Tage später von der Innenseite. Für den späteren Verputz der Außenseite mit Kalkputz muss die Oberfläche in frischem Zustand gut aufgeraut werden. Strohlehmmasse kann als Deckenfüllung verwendet werden. Hierbei wird der Strohlehm auf die Stakung aufgebracht, leicht verdichtet und dann bündig mit der Balkenoberseite abgezogen.
Trocknung	Die Trocknungszeit ist von vielen Faktoren abhänig z.B. Jahreszeit, Witterungsbedinungen, Wandstärke. Je nach Belüftung und Witterung Trocknet eine 8 cm starkes Strohlehm-Bauteil 1-2 Wochen, bis eine Frostsicherheit erreicht ist. Eine künstlich Bautrocknung kann in gewissen Fällen sinnvoll sein.
Vertrieb	Götz Baustoff- und Renovierungszentrum ehemalige Ziegelei, Hauptstr. 73, 96182 Reckendorf. Tel. 09544/6785 Fax. 09544/834 E.mail. Ziegelei.Goetz@t-online.de